HITi
Construction Revolution

P10 NORSTER

پەڕەی زانیاری تەکنیکی
(Technical Data Sheet)



Contact:
Phone : +9647500700015
info@hiti-krd.com
www.hiti-krd.com



پێناسە

HITI NORSTER P10 لەبخی کۆتایی ئامادەی بنچینە چیمەنتۆیی و بەهێزکراو بە ڕیشاڵە کە بۆ لەبخکردنی نەریتی داڕێژراوە. ئەم بەرهەمە خاوەن کارایی بەرزە و تێکەڵەیەکی یەکدەست دابین دەکات، و ڕیشاڵ، پۆلیمەر و قومی سیلیکای باش پۆلێنکراوی تێدایە بۆ باشترکردنی توانای کارکردن و کیورینگ. ماددەی دژە ئاوی تێدایە کە گونجاوی دەکات بۆ بەکارهێنانی جۆراوجۆری ناوەوە و دەرەوە.

بەکارهێنانەکان

HITI NORSTER P10 پێشنیار دەکرێت بۆ ساف‌کردنەوە / لەبخی کۆتایی **ڕووی ستوونی و ئاسۆیی (دیوار و سەقف)**، تا 10 mm لە یەک چیندا، لە ناوەوە و دەرەوە. لەگەڵ کۆمەڵێک ڕووی جۆراوجۆر دەگونجێت، لەوانە:

- بلۆکی کۆنکریت و کاری کەرپووچ.
- ڕووە کۆنکریتە دەرکەوتووەکان.
- توخمە کۆنکریتە پێش دروستکراوەکان.
- لەبخی چیمەنتۆیی نەریتی (بۆ نموونە چینی بنچینەی HITI NORSTER P30).

ڕێکاری بەکارهێنان

ئامادەکردنی ڕوو

دڵنیابن لەوەی ڕووەکە تەندروست و بێ زیادەی لاوازی چیمەنتۆیی، بۆیە، ڕۆن، گریس و ڕۆنی قالبە. بۆ ڕووە سافەکان:

- دەتوانرێت ڕاستەوخۆ لەسەر ڕووە کۆنکریتە پاک و تەڕکراوەکان بەکاربهێرێت.
- تەڕکردنی هەموو ڕووەکان پێش بەکارهێنان پێویستە.

تێکەڵکردن

یەک کیسی 25 kg ی **HITI NORSTER P10** لەگەڵ 4.25 L ئاوی سارد تێکەڵ بکەن، باشترە خوارتر لە 25 °C بێت. بۆ تێکەڵکردن، میکسەری دەستیی خێرایی نزم (کەمتر لە 500 خولانەوە لە خولەکدا) یان میکسەری بەهێز ئەگەر 3 بۆ 4 کیس یان زیاتر ئامادە دەکەن بەکاربهێنن. بەرە بەرە پۆدری **HITI NORSTER P10** زیاد بکەن لەگەڵ تێکهەڵدانی بەردەوام بۆ بەلایەنی کەمەوە 2 خولەک تا پێکهاتەیەکی یەکدەست بەدەست دێت. لێگەڕێن 1 بۆ 2 خولەک بمێنێتەوە، پاشان 20 چرکەی تر تێکی بدەنەوە. بەرهەمەکە ئێستا ئامادەیە.

گرنگە دوای تێکەڵکردنی سەرەتایی هیچ ئاو یان پێکهاتەیەکی تر زیاد نەکەن.

ڕاسپاردەکان

- **ئەستووری:** ستاندارد 5 mm؛ **HITI NORSTER P10** تا 10 mm لە یەک چیندا بەکاربهێنن، بەمەرجێک پلەی گەرمی دەوروبەر لە نێوان 20 °C و 25 °C بێت و کەش و هەوا لەبار بێت.
- **خۆپاراستن لە بارودۆخی توند:** لەژێر تیشکی ڕاستەوخۆی خۆر یان لە بای بەهێزدا بەکاری مەهێنن.
- **پابەندبوون بە ڕێنماییەکانی تێکەڵکردن:** بڕی ئاوی دیاریکراو بە وردی پەیڕەو بکەن. ئاوی زیادە کارایی تێکەڵەکە کەم دەکاتەوە.
- **ئامادەکردنی ڕوو:** دڵنیابن لەوەی ڕووەکە بەباشی ئامادەکراوە پێش بەکارهێنان.
- **خۆپاراستن لە ئاوی زیادە:** زیادکردنی ئاو لە کاتی کۆتایی پێهێناندا دەبێتە هۆی گۆڕینی ڕەنگ و درزگرتن.
- **پاراستن لە بەستن:** لەبخی تازە لە پلەی گەرمی بەستن بپارێزن.
- **بۆیاخکردن یان کاشیدانان لەسەری:** دوای 7 ڕۆژ.

کیورینگ

- **HITI NORSTER P10** دەبێت دەستبەجێ دوای بەکارهێنان لە وشکبوونەوەی پێشوەختە بپارێزرێت. ڕێگای گونجاوی کیورینگ وەک پەردەی جیۆتێکستایلی تەڕ یان نایلۆنی پۆلیثین بەکاربهێنن.

هەڵگرتن و ماوەی بەسەرچوون

- **HITI NORSTER P10** لە پاکێتی ئەسڵیی نەکراوەدا هەڵبگرن.
- لە شوێنێکی داپۆشراو، دوور لە تیشکی ڕاستەوخۆی خۆر و پارێزراو لە پلەی گەرمی توند هەڵیبگرن.
- لە کەش و هەوای تڕۆپیکاڵدا پێشنیار دەکرێت لە ژینگەیەکی کۆندیشنکراودا هەڵبگیرێت.
- ماوەی بەسەرچوون تا 12 مانگە لە بەرواری بەرهەمهێنانەوە کاتێک بەپێی ڕێنماییەکان هەڵبگیرێت.

تایبەتمەندی	وردەکاری
ڕەنگ	خۆڵەمێشی، سپی
شێوەی پێکهاتە	خەمیری / پەستە
پاکێتکردن	کیسی 25 kg
ڕێژەی تێکەڵکردن	17% ئاو (4.25 L ئاوی سارد بۆ کیسی 25 kg)
پێکهاتە	OPC، قومی سیلیکای باش پۆلێنکراو، ڕیشاڵ، پۆلیمەر
پلەی گەرمی بەکارهێنان	+5 °C – +30 °C
چڕی پێکهاتە	1.99 g/cm³
قەبارەی دەنک	زۆرترین 0.6 mm
ماوەی تێکەڵەی تەڕ	90 خولەک لە +25 °C
ئەستووری چین	ستاندارد 5 mm · تا 10 mm بۆ هەر چینێک
بەکارهێنان (Consumption)	~8.5 kg/m² بە ئەستووری ستانداردی 5 mm
هێزی پەستان	دوای 7 ڕۆژ: 18 MPa دوای 28 ڕۆژ: 35 MPa
بەرگری لە ئاگر	پۆلی A1
بۆیاخکردن یان کاشیدانان لەسەری	دوای 7 ڕۆژ