HITi
Construction Revolution

P30 NORSTER

پەڕەی زانیاری تەکنیکی
(Technical Data Sheet)



Contact:
Phone : +9647500700015
info@hiti-krd.com
www.hiti-krd.com



پێناسە

HITI NORSTER P30 لەبخی بنچینەی چیمەنتۆیی پلەبەرزە، بە شارەزایی لەگەڵ بەهێزکردن بە ڕیشاڵ و پێکهاتەی ئامادە دارێژراوە، و گونجاوە بۆ بەکارهێنانی ئامێری و دەستی. ئەم بەرهەمە قومی سیلیکای باش پۆلێنکراو، پۆلیمەر، چیمەنتۆی پۆرتلاند و زیادکراوی تایبەتی تێدایە بۆ توانای کارکردنی نایاب، بەکارهێنانی یەکدەست و کیورینگی کاریگەر.
HITI NORSTER P30 کۆتاییەکی ساف و بەهێز پێشکەش دەکات، کە خێرایی و کارایی کاشیدارشتن باشتر دەکات. پێکهاتەکەی ماددەی دژە ئاویشی تێدایە، کە نایابی دەکات بۆ ناوەوە و دەرەوە.

بەکارهێنانەکان

HITI NORSTER P30 بۆ لەبخکردنی **ڕووی ستوونی و ئاسۆیی (دیوار و سەقف)** لە ناوەوە و دەرەوە دارێژراوە، بە 5–30 mm لە یەک چیندا. زۆر کاریگەرە لەسەر ڕووی جۆراوجۆر، وەک:

- بلۆکی کۆنکریت.
- ڕووی کەرپووچ.
- کۆنکریتی دەرکەوتوو.
- توخمی کۆنکریتی پێش دروستکراو.
- ڕووی لەبخی چیمەنتۆیی ئاسایی.
- دیواری سەرمەستۆن کە بە HITI THERMOBLOCK 1012 دروستکراوە.

سوودەکان

- هێزی لکاندنی نایاب.
- مەترسیی کەمی درزی گرژبوونەوە.
- بەهێزکراو بە ڕیشاڵ بۆ بەرگەگری زیاتر.
- بەرگری نایاب لە کەش و هەوا.
- بەکارهێنانی خێرا و کارا.
- ڕووبەری داپۆشینی نایاب.
- چارەسەرێکی کەم تێچوو.
- پێشتر تێکەڵکراوە بۆ بەکارهێنانی ئاسان.

ئامادەکردنی ڕوو

- دڵنیابن لەوەی ڕووەکە تەندروستە و بێ زیادەی لاوازی چیمەنتۆیی، بۆیە، ڕۆن، گریس، ڕۆنی قالب، ماددەی کیورینگ و هەر پارچەیەکی لەقە.
- هەموو ڕووەکان پێش بەکارهێنان بەباشی تەڕ بکەن.

تێکەڵکردن

بۆ باشترین کارایی، **HITI NORSTER P30** بە میکسەری کارەبایی کە سپیرااڵی تێکەڵکردنی گونجاوی پێوەیە لە دەفرێکی پاکدا تێکەڵ بکەن. بەرە بەرە پۆدری **HITI NORSTER P30** بکەنە ناو 4.25 L ئاوی سارد بۆ هەر کیسێکی 25 kg، بە تێکهەڵدانی بەردەوام بۆ بەلایەنی کەمەوە 3 خولەک تا پێکهاتەیەکی ساف و یەکدەست بەدەست دێت. تێکەڵەکە دەبێت کرێمی، ئاسان بۆ بڵاوکردنەوە و تیکسۆتڕۆپیک بێت.

بۆ ئەنجامی نایاب، میکسەری بەهێز یان دریلی دوو پەڕەی خێرایی نزم (زۆرترین 500 خولانەوە لە خولەکدا) بەکاربهێنن. دوای تێکەڵکردن هیچ ئاو یان پێکهاتەیەکی تر زیاد مەکەن.

بەکارهێنان

HITI NORSTER P30 گونجاوە بۆ بەکارهێنان بە دەست بە کەفچەلیک یان مارنج. ئەستووری ستاندارد 15 mm، و 5–30 mm بۆ هەر چینێک. بۆ ئەستووری زیاتر لە 30 mm، لە چەند چیندا بەکاری بهێنن؛ هەر چینێک بە شێوەی خاچی زبر بکەن و لێگەڕێن بچەسپێت پێش چینی دواتر.

لە پلەی گەرمی دەوروبەری 20 °C بۆ 25 °C و کەش و هەوای جێگیردا، **HITI NORSTER P30** دەتوانرێت لە یەک جاردا بە ئەستووری 5 mm بۆ 30 mm بەکاربهێرێت. لە بەهەڵمبوونی خێرای شێ بەهۆی بای بەهێز یان شێی نزم ئاگادارین، چونکە کاریگەری لەسەر کیورینگ هەیە.

کاتێک خەفتەکە دەستی بە چەسپان کرد، ڕووەکە بە ماڵەی داری یان دەستکرد کۆتایی پێ بهێنن. بۆ کۆتاییەکی باشتر، چینێکی سەرەوەی HITI NORSTER P10 پێشنیار دەکرێت. کاشیدارشتن یان بۆیاخکردن لەسەری دوای 7 ڕۆژ.

تایبەتمەندی	وردەکاری
شێوەی پێکهاتە	خەمیری / پەستە
ڕەنگ	خۆڵەمێشی
پاکێتکردن	کیسی 25 kg
قەبارەی دەنک	زۆرترین 2 mm
ئەستووری بەکارهێنان	ستاندارد 15 mm · 5–30 mm بۆ هەر چینێک (ئەستوورتر: چەند چین)
بەکارهێنان (Consumption)	~17 kg/m² بە ئەستووری 10 mm
مەودای پلەی گەرمی بەکارهێنان	+5 °C بۆ +30 °C
ماوەی کارپێکردن	90 خولەک لە +25 °C
ڕێژەی تێکەڵکردن	17% ئاو (4.25 L ئاوی سارد بۆ کیسی 25 kg)
هێزی پەستان (EN 12390)	دوای 7 ڕۆژ: 16 MPa دوای 28 ڕۆژ: 30 MPa
بەرگری لە ئاگر (EN 998-1 BS)	پۆلی A1
چڕی پێکهاتە	1.99 g/cm³
کاشیدارشتن یان بۆیاخکردن لەسەری	دوای 7 ڕۆژ
ماوەی بەسەرچوون	تا 12 مانگ لە بەرواری بەرهەمهێنان