
HITi
Construction Revolution

HITI LATEX

پەڕەی زانیاری تەکنیکی
(Technical Data Sheet)



Contact:
Phone : +9647500700015
info@hiti-krd.com
www.hiti-krd.com



پێناسە

HITI LATEX شلەیەکی ئاوی پێشکەوتوو و خاوەن کارایی بەرزی لاستیکی ستایرین-بوتادایینی تایبەتە (S.B.R.)، کە بۆ فرەلایەنی نایاب لە تێکەڵەی چیمەنتۆ و وردەبەردا دارێژراوە. کاتێک دەخرێتە ناو ئەم تێکەڵانە، بەشێوەیەکی بەرچاو لکاندن، تایبەتمەندیی میکانیکی، نەرمی، تیکسۆتڕۆپی، هەڵگرتنی ئاو و توانای کارکردن باشتر دەکات، کە دەیکات بە تۆخمێکی پێویست بۆ باشترین کارایی لە بەکارهێنانی جۆراوجۆری بیناسازیدا.

بەکارهێنانەکان

HITI LATEX وەک ماددەی لکاندن، ئەساس و زیادکراو بۆ کۆمەڵێک بەکارهێنانی بنچینە چیمەنتۆیی کاردەکات، لەوانە:

- دروستکردنی چەسپی شلی چیمەنتۆیی بۆ باشترکردنی لکاندن لە هەر تێکەڵەیەکی چیمەنتۆیی.
- ئەساس لەسەر کۆنکریت و ڕووی هەڵمژەر (100 g/m²) — بۆ نموونە پێش HITI REPAIR SM و HITI POOLFLEX 1062.
- دروستکردنی لەبخی چیمەنتۆیی بەهێز بۆ ڕووی ناوەوە و دەرەوە.
- دروستکردنی خەفتەی چیمەنتۆ بۆ چاککردنەوەی ناوچە زیانلێکەوتووەکان، پڕکردنەوەی بۆشایی و کۆتایی پێهێنانی ڕووی بینا و کۆنکریت.
- بەرهەمهێنانی خەفتەی کۆتایی بەهێز بۆ ڕووەکانی بەر داخورانی قورس.
- ئامادەکردنی چەسپی چیمەنتۆیی بە لکاندنی بەرز بۆ لکاندنی سکریدی نوێ بە سکرید و کۆنکریتی هەنووکەییەوە.
- هەموارکردنی HITI ULTRAGROUT 2500 بۆ مەلەوانگە، هاتووچووی زۆر و شوێنی بەرکەوتوو بە ئاو: 0.5 L بۆ هەر 5 kg شەربەت، لە جیاتی هەمان بڕ ئاو.

سوودەکان

- **بەکارهێنانی ئاسان:** پڕۆسەی بەکارهێنانی سادە و کارا.
- **لکاندنی باشترکراو:** بەشێوەیەکی بەرچاو هێزی لکاندن بە ڕووی جۆراوجۆر باشتر دەکات.
- **هێزی هەیکەلی باشترکراو:** هەردوو هێزی پەستان و چەمانەوە بەرز دەکاتەوە.
- **بەرگری نایابی داخوران:** بەرگەگریی زیاتر لە دژی داخوران پێشکەش دەکات.
- **تێنەپەڕاندنی زیاتری ئاو:** تێپەڕبوونی ئاو کەم دەکاتەوە بۆ پاراستنی باشتر.
- **بەرگەگری لە بارودۆخی توند:** تەمەن لە کاتی سوڕی بەستن و توانەوەدا درێژ دەکاتەوە.
- **بەرگری کیمیایی:** بەرگری باشتر لە دژی ترشی لاواز و ڕۆن دابین دەکات.

ڕێکاری بەکارهێنان

ئامادەکردنی ڕوو

پێش بەکارهێنانی هەر تێکەڵەیەک کە **HITI LATEX** ی تێدایە، دڵنیابن لەوەی ڕووەکە پاک، تەندروست و بێ هیچ پارچەیەکی لەقە. هەموو زیادەی لاوازی چیمەنتۆیی، ڕۆن، گریس، ڕۆنی قالب و مادەی کیورینگ لە ڕووەکە لابەن. بۆ شیشی بەهێزکردنی دەرکەوتوو، دڵنیابن لەوەی پاک و بێ تۆزکڵ و ژەنگە. کاتێک کۆنکریتی زیانلێکەوتوو چاک دەکەنەوە، کۆنکریتەکە ببڕن تا دەگەنە کەرەستەی تەواو تەندروست. پاشان ڕووەکە بەباشی تەڕ بکەن، بەڵام ئاوی زیادە لەسەر ڕووەکە نەمێنێت، چونکە کاریگەری لەسەر لکاندن هەیە.

1. چەسپی شل (Bonding Slurry)

بۆ دروستکردنی چەسپی شل بۆ باشترکردنی لکاندن پێش بەکارهێنانی سکرید و لەبخ لەسەر ڕووە چیمەنتۆییەکان بەکاردێت.

کەرەستە	بڕ
HITI LATEX	1.25 kg
ئاو	0.75 kg
چیمەنتۆ	4 kg

2. ئامادەکردنی لەبخ (Render)

تیکسۆتڕۆپی، تێنەپەڕاندنی ئاو و لکاندنی لەبخی بنچینە چیمەنتۆیی باشتر دەکات. گونجاوە بۆ ڕێگای لەبخکردنی نەرمی و هاوچەرخ.

کەرەستە	بڕ
HITI LATEX	5 kg
ئاو	15 kg
چیمەنتۆ	22 kg
قومی سیلیکا (0–2 mm)	80 kg

3. چینی شە لێدان (Scratch-Coat) بۆ لەبخ

وەک چینی ئەساس بەکاردێت بۆ باشترکردنی لکاندن و هەڵمژینی خەفتەی لەبخ بۆ ناو ڕووەکە. نایابە بۆ ڕووەکانی پێویستیان بە لکاندنی باشترکراو هەیە.

کەرەستە	بڕ
HITI LATEX	4.5 kg
ئاو	3.5 kg
چیمەنتۆ	14 kg
قومی سیلیکا (0–2 mm)	14 kg

4. پڕکردنەومی بۆشایی و درز

وەک زیادکراو لە خەفتەی پڕکەرەوەدا کاردەکات بۆ باشترکردنی تیکسۆتڕۆپی، کە بەکارهێنانی لەسەر دیوار و سەقف ئاسانتر دەکات، و بۆ باشترکردنی لکاندن.

کەرەستە	بڕ
HITI LATEX	5 kg
ئاو	9 kg
چیمەنتۆ	32 kg
قومی سیلیکا (0–2 mm)	80 kg

5. ئەساس

HITI LATEX وەک ئەساس بە 100 g/m² لەسەر کۆنکریت و ڕووی زۆر هەڵمژەر پێش چینی دواتر بەکاربهێنن.

تێکەڵکردن

HITI LATEX لەگەڵ بڕی دیاریکراوی ئاو تێکەڵ بکەن بۆ دروستکردنی شلەی تێکەڵکردن (gauging solution). بەشێک لەم شلەیە بکەنە ناو دەفرێکی گونجاووە. لە کاتی تێکهەڵدانی هێواشدا، تێکەڵەی چیمەنتۆ و قوم زیاد بکەن و بەردەوام بن لە تێکەڵکردن تا پێکهاتەیەکی ساف، یەکدەست و بێ گرێ بەدەست دێت. لە ماوەی تێکەڵکردندا، بەپێی پێویست شلەی زیاتر زیاد بکەن بۆ گەیشتن بە پێکهاتەی خوازراو.

بەکارهێنان

فڵچەیەکی ڕەق و پاک بەکاربهێنن و تێکەڵەی پردی لکاندن بە تووندی لەسەر ڕووەکە بڵاو بکەنەوە، بۆ دروستکردنی چینێکی تەنک کە هەموو ناهەمواری، چاڵ و کونەکان پڕ دەکاتەوە. لە نێوان +5 °C و +35 °C بەکاری بهێنن.

چینکردن

چینی دواتری خەفتە بە شێوەی «تەڕ لەسەر تەڕ» ڕاستەوخۆ لەسەر پردی لکاندن بەکاربهێنن بۆ باشترین لکاندن و یەکگرتنی بێ درز.

تایبەتمەندی	وردەکاری
جۆر	مادەی لکاندن و زیادکراوی SBR (ستایرین-بوتادایین)
پاکێتکردن	جەلیکانی (5 kg، 10 kg، 20 kg)
pH	8–9
دەرکەوتن	شلەی سپی
چڕی	1.01 g/cm³ لە +25 °C
کەمترین پلەی گەرمی پێکهێنانی پەردە (MFFT)	0 °C
پلەی گەرمی گواستنەوەی شووشەیی (Tg)	−8 °C
پلەی گەرمی بەکارهێنان	+5 °C بۆ +35 °C
بەکارهێنانی ئەساس	100 g/m²
هەموارکردنی شەربەت	0.5 L بۆ هەر 5 kg HITI ULTRAGROUT 2500، لە جیاتی هەمان بڕ ئاو
بەرگری لە شێ	نایاب
بەرگری لە پیربوون	نایاب
بەرگری لە تۆپنەڕەوە و ڕۆن	ماماوەند
بەرگری لە ترش و باز	ماماوەند
ماوەی بەسەرچوون	تا 12 مانگ لە بەرواری بەرهەمهێنانەوە کاتێک بەپێی پێشنیارەکان هەڵبگیرێت
هەڵگرتن	بەرهەمەکە دەبێت لە پاکێتی ئەسڵیی نەکراوەدا، لەژێر داپۆشین، دوور لە تیشکی ڕاستەوخۆی خۆر و پارێزراو لە پلەی گەرمی توند هەڵبگیرێت. لە کەش و هەوای تڕۆپیکاڵدا لە ژینگەیەکی کۆندیشنکراودا هەڵبگیرێت.